



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Типография РЕО

ООО «Типография РЕО» р/с 40702810005500142939 в ОАО «БАНК ВОЗРОЖДЕНИЕ» г. Москва, к/с 30101810900000000181
БИК 044525181 ИНН 5036091716; КПП 503601001 ОГРН 1085074008205

142105, Московская область,
Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43
тел/факс: +7 (495) 542-20-65
e-mail: podolsk@reoprint.ru
http: // www.reoprint.ru
+7(4967)65-44-64

Исх № 451
от 28.08, 2013 г

Протокол испытания

Дата: 28.08.2013г.

Оборудование: КВА Comраста 214 - «96»

Печатник: Давлетов А.М.

Контролирующее лицо Скобелева Ю.В.

Цель испытания: определение качества печати на бумаге URAL Brite Satin+

Параметры печати:

Рабочая скорость: 25-29 тыс. отт/час

Параметры сушки: 135°C

Натяжение полотна:

Подача силикона: 9%

Результаты контрольных измерений в ходе испытаний				Параметры увлажняющего раствора	Температура в цеху
Баланс краска вода		Красочный аппарат	Увлажняющий аппарат	pH 5,0	24°C
Секция 1 Black	лицо	27	70	LF 1800	
	оборот	23	70		
Секция 2 Cyan	лицо	25	70	t° 11	
	оборот	30	70		
Секция 3 Magenta	лицо	28	70	% подачи добавки-2,5%	
	оборот	23	70		
Секция 4 Yellow	лицо	30	70	Спирт-10%	
	оборот	30	40		

Результат испытаний:

- Цвет бумаги имеет достаточную белизну.
- Дефектов структуры бумаги (сорность, дырчатость) в ходе испытаний не обнаружилось.
- Выщипов в процессе печатания теста не наблюдалось.
- На просвет бумага имеет равномерную, слабо выраженную облачную структуру, что ни как не влияет на качество печати.
- Печать выглядит одинаково как по лицу, так и по обороту (лицевая и сеточная структура не различается).
- Обрывов бумажного полотна не было.
- Технологических недостатков во время печати не выявлено.
- Визуальное и тактильное восприятия печати на данной бумаге положительное.

Заключение:

Тестовая печать на лёгкой мелованной бумаге марки URAL Brite Satin+ 54г/84см производства ООО «ЦБК «Кама»» прошла удовлетворительно. Бумага соответствует классу бумаги LWC. Для более точного заключения требуется наблюдение на более длинном тираже.

28.08.2013г

Главный технолог

Скобелева Юлия Викторовна



28 августа, 2013