



Утверждаю
 И.И. Истемер
 Должность руководителя
 предприятия,
 где проводится тестирование)
 Поговалов Ф.И.О.
 18» 11 2013г.
 М.П.

Заключение по тестированию бумаги производства ООО «ЦБК «Кама»

Дата, время проведения испытания 11:50 18.11.2013г.
 Наименование организации ИД БАШКОРТОСТАН
 Наименование бумаги, марка 57 г/м² URAL BRITE SATIN+
 Номер партии, номера рулонов 377K229221, 77229221/28.10.13 377K229222, 77229212/28.10.13
 Планируемый тираж 71.713 экз
 Замещаемый аналог УРМ СОТЕ, УРМ МАХ, УРЦА SMART

Технические характеристики бумаги:

Показатели	Образцы ООО «ЦБК «Кама»	Замещаемые аналоги
Масса 1 м ² , г	<u>57 г/м²</u>	<u>УРМ СОТЕ 56 г/м²</u>
Разрывная длина, м		
Белизна, %	<u>82-85%</u>	

1. Используемое оборудование:

Печатная машина, рабочая скорость
ROTOMAN MAX 55.000, X = 25.000
(наименование и обозначение печатного оборудования)

2. Используемые материалы

Краска FLINT GROUP PREMOKING
Наименование 4000, 4200

Вязкость краски
 Способ дозировки, совмещение при печати
 (ручная, автомат.) (ручная, автомат.)
 Увлажняющий раствор

WASSERTOP 104 PLUS
Наименование

3. Параметры увлажняющего раствора:

pH 5.6 - 5.8 (обычно 5.2)
 Дозировка концентрата 10,1°C 10,0°C
 Температура 2% WASSERTOP 104 PLUS

4. Печатные формы

Марка формных пластин AGFA AZURA Lithostar

Способ нанесения текста

5. Режим испытания

СТР / 40.000 экз/час
Скорость печати (фактическая)

6. Условия хранения на складе

Состояние полов:
 (Уд. неуд.) хорошо

Складирование рулонов:
 на торец, образующей ЛЕМА

Состояние упаковки в момент осмотра:

- целостность упаковки и этикетки (да, нет, количество и характер повреждений)

ЦЕЛАЯ, НА БОКАХ ВМЯТИНЫ ОТ КАМНЕЙ, А МБДАЖИ ТОНКИЙ СМЫШЛИМ

7. Состояние рулонов перед установкой на печать

- наличие повреждений, склеек, складок (да, нет, количество и характер)

НЕТ

- акклиматизация (да, нет, в упаковке, со снятыми кругами, «раздетый»)

НЕТ В ТЕПЛОМ ПОМЕЩЕНИИ

8. Условия в цехе (температура, влажность)

23,6°C, 28% RH

9. Последняя промывка печатной машины, дата, время АВТОМАТИЧЕСКАЯ, 1 РАЗ/РЕЗКУ
МОЮТ, 1 РАЗ/МЕС ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЧИСТКА МЕД.

10. Количество экземпляров на приладку < 1000

11. Печать

- время настройки, мин. 15 мин

- обрывы, наличие внутрирулонных дефектов (да, нет, количество и характер)

Выщипывание (да, нет) НЕТ

Отмарывание (да, нет) НЕТ

12. Заключение

- возможность использования в производстве (да, нет, причины) БУМАГА ПРИГОДНА ДЛЯ ПЕЧАТИ.

Комиссия в составе: БРИГАДИР, БАДРЕТДИНОВ И.Р. И.Р.

Сотрудники предприятия ИД БАШКОРТОСТАМ
(название предприятия)

ГЛ. ТЕХНОЛОГ, КАРЕВА К.Н. КА
(должность) (ФИО)

МАСТЕР ЦЕХА, ПЕРЕСЫКОВ А.В.
(должность) (ФИО)

Представители ООО «ЦБК «Кама»:
РУК. ПРОДАЖ, ОТК, СИМД, ЛОГИСТИКА ПОЛОВ С.И. С.И.
(должность) (ФИО)

РУК. ОТДЕЛА УПР. КАЧЕСТВОМ ПАРКИНА И.В. И.В.
(должность) (ФИО)

ГЛ. СПЕЦ. ПО ТЕХНОЛОГИИ ПАНЬКОВ И.И. И.И.